



# Common Flux Thinner

## 稀释剂

### 描述:

通用助焊剂稀释剂是一款用于稀释水溶性、免洗、中等活性松香助焊剂的溶剂，应用方式有泡沫和喷雾。该产品一般和AIM n.020 滴定套件一起使用。通用助焊剂稀释剂可在因溶剂蒸发导致助焊剂酸值过高或因蒸发使残留增加时使用。稀释助焊剂产品时，请根据AIM n.020 滴定套件流程中的指导大纲操作。

### 过程控制:

- 需频繁监控滴定，建议至少四小时查看一次。
- 如果滴定需要增加通用助焊剂稀释剂，量取适当的用量直接加入焊剂容器。

### 物理特性:

参数	值
目视	透明、无色
气味	淡淡的酒精味
比重	0.79 (water = 1)

参数	值
闪点	< 12°C
沸点	82°C
pH	N/A

### 处理:

- 密封的普通焊剂稀释剂室温下保存期为2年。
- 勿将普通焊剂稀释剂放在日光下。
- 不要冷冻此产品
- 不使用时，要将所有打开的容器重新密封。
- 通用助焊剂稀释剂可以直接使用，不需要搅拌。

### 安全:

- 保持通风并使用适当的个人防护设备。
- 对任何特定的紧急情况，请参照MSDS信息。
- 不要在未核准容器内处理任何有害物质

加拿大 +1-514-494-2000 · 美国 +1-401-463-5605 · 墨西哥 +52-656-630-0032 · 欧洲 +44-1737-222-258  
 亚太地区 +86-755-2993-6487 印度 +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com  
 AIM已通过ISO9001:2008及ISO14001:2004认证

以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。所有信息中的焊锡膏由45微米焊粉生产而成。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入<http://www.aimsolder.com/terms.cfm> 查询AIM相关条款。