



# 发展产品技术数据表

类别: 免洗膏状助焊剂  
名称: NC 257

## 特性

- 减少/消除空洞
- 良好的润湿性
- 兼容无铅产品
- 空气回流/不必使用氮气

## 描述

NC257 膏状助焊剂是一款温和的, 有活性的松香基膏状助焊剂。兼容无铅产品并且可减少或消除 micro-BGAs 下的空洞。该产品优异的润湿性使焊点明亮、光滑和光亮。NC257 即使在今天无铅合金要求相对高的温度条件下, 它仍具有非常低的焊后残留。NC257 还有较强的润湿性并可应用于空气回流。

## 处理

- NC257 在 4° C-12° C (40° F-55° F) 温度下冷藏保存期为 1 年, 正常室温下为 6 个月。
- 不可存放于靠近火源处。
- 由于阳光直射可能会降低产品质量, 请避免阳光直射。

## 助焊剂应用

用于返修时, 应将应用限制在返修面积内, 建议使用工具为喷涂针, 刷子或棉签。

## 清洁

NC 257 膏状助焊剂可以清洗, 如果有必要, 可采用加有皂化剂的水和适当的溶剂清洗剂清洗。欲获得适当的清洗材料, 请参见 AIM 免清洗剂表。

## 包装

NC 257 膏状助焊剂可提供标准针筒, 罐装和针管装。

## 安全

- 保持通风并使用适当的个人防护设备。
- 对任何特定的紧急情况, 请参照 MSDS 信息。
- 不可在未核准容器内处理任何含铅材料。

加拿大 +1-514-494-2000 · 美国 +1-401-463-5605 · 墨西哥 +52-656-630-0032 · 欧洲 +44-1737-222-258  
亚太地区 +86-755-2993-6487 · 印度 +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com  
AIM 已通过 ISO9001:2008 认证

以上信息免费提供, 产品信息根据正确的处理和操作条件提供。所有信息中的焊锡膏由 45 微米焊粉生产而成。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产, 造成的损失或伤害, 不在责任承担范围内。详情请登入<http://www.aimsolder.com/Home/TermsConditions.aspx> 查询 AIM 相关条款。