



Solder plus Support

200AX

钢网清洗剂

特性:

- 延长焊膏寿命
- 增加拭擦次数
- 提高焊膏释放量
- 减少焊膏风干
- 可用于清洗焊膏、环氧胶、底充胶残留物
- 100%兼容AIM焊膏
- 消除重复拭擦

描述:

200AX是一款乙二醇醚基钢网清洗剂，附加浓缩物质可100%兼容AIM所有焊膏和环氧胶产品。该产品只适用于手动清洗，自动应用可选用AIM DJAW 钢网清洗剂。与其它钢网清洗剂不同的是，即使用最微孔的机器点涂焊膏时，AIM钢网清洗剂也可减少焊膏变干，提高点涂量，清洗间能提高印刷周期。清洗环氧胶残留物时，200AX不会溶解环氧胶。另外，200AX不会降解完好的环氧胶。

警告：本产品只用于手动应用，不能用于自动点涂系统。如果用于自动点涂机器上，需改变机器的泵封口和环流管道。欲了解更详细的信息，请联系AIM的技术支持。

物理特性：

项目	规格
外观 & 气味	透明液体, 丁基气味
比重	.9536
沸点	230.6° C (447.08° F)
闪点	77.7° C (171.86° F)
自燃点	227.7° C (441.86° F)

应用:

- 200AX可直接使用，无需混合或稀释
- 量200AX在无纺布或抹布上，将焊膏或环氧胶残留物擦干净。不建议将200AX直接喷在钢网上，操作前将多余的200AX从钢网上擦干净。
- 印刷电路板和元件可用200AX 浸泡或清洗。

包装:

200AX提供1加仑,5加仑和55加仑桶装。

处理:

- 密封的200AX保存期为2年。
- 不要冷冻该产品。
- 不要靠近火源或易燃物品。
- 避免光照，它可能降解产品。
- 不要将使用过和未使用的产品混合装在相同的容器内。
- 请重新密封已开容器。

安全:

- 保持通风并使用适当的个人防护设备。
- 对任何特定的紧急情况，请参照MSDS 信息。
- 不要在未核准容器内处理任何有害物质。

制造和分销全球分布

美洲:+1-401-463-5605 · 欧洲:+44-1737-222-258 · 亚太:+86-755-2993-6487 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com

AIM IS ISO9001:2008 & ISO14001:2004 CERTIFIED

以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。所有信息中的焊锡膏由45 微米焊粉生产而成。如未按信息中的正确方法使用或未指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入<http://www.aimsolder.com/terms.cfm> 查询AIM相关条款。